

Ceramic Silicon Nitride Lever Connecting Rod



Material	Size	Color	Accuracy	最高気温	サーキ ュア・ ラン アウト	Perpendicularity	Circularity	Parallelism	応用例	RoHS	アルミニ ウム(Al)	イットリ ウム(Y)	チタ ン(Ti)	オキシガ ン(O)	炭素(C)	その 他の 不純 物は 以下 のも ので した	密 度(g/c m3)	硬度(Hv)	曲げ 強 度(Mp a)	Compres sivestrength (Mp a)	弾性 率(GPa)	骨折 は硬 性を 増し ます (明 証 2)	膨張不良 の原因 (10-6C)
Silicon Nitride (Si3N4)	Black	20x130mm	0.025mm	800 °C(1 472 °F)	20um	30um	10um	20um	Pharmaceutical and chemical industry leverage the	Compliant	2.0~3.5%	4.0~5.0%	1.0~1.5%	4.5~6.0%	0.3~0.8%	0.001	≥3.20	1400~1600	>800	>4000	300~315	6~8	2.2~3.0