

Ceramic Silicon Nitride Base



Material	Size	Color	Accuracy	最高 気温	サー キュ ア・ ラン アウ ト	Perpendicularity	Circularity	Parallelism	応用例	RoHS	アルミニ ウム(Al)	イットリ ウム(Y)	チタ ン(Ti)	オキシガ ン(O)	炭素(C)	その 他の 不純 物は 以下 のも ので した	密 度(g/c m3)	硬度(Hv)	曲げ 強 度(Mp a)	Compres sivestrength (Mp a)	弾性 率(GPa)	骨折 は確 性を 増し ます 弾性 力	膨張不良 の率 10-6(%)
Silicon Nitride (Si3N4)	Black	10x25x10mm	0.008mm	800 °C(1 472 °F)	12um	12um	10um	15um	Chemicals,aerospace,medicine,environmental prot	Compliant	2.0~3.5%	4.0~5.0%	1.0~1.5%	4.5~6.0%	0.3~0.8%	0.001	≥3.20	1400~1600	>800	>4000	300~315	6~8	2.2~3.0