

Tungsten Carbide outer ring with groove



Material	がし・ディ ア(d)	ボアディ ア耐性	アウター・ ディ ア(民主 党)	外側ダイ ア耐性	幅(B)	幅トレー アンス	最大 温度	Ovality	Perpendicularity	Concentricity	Parallelism	Applications	RoHS	Composition	密 度(g /cm ³)	硬 度(Kg /mm ²)	曲げ 強 度(Mp a)	Ingredients	多 孔 性 と 非 結 合 炭 素	粒 径
Tungsten Carbide	30.05mm	+0.00 to -0.03mm	38.00mm	+0.00 to -0.03mm	45.99mm	+0.00 to -0.05mm	950°C	0.005mm	0.01mm	0.01mm	0.01mm	Commonly used on high-precision machining high-pr	Compliant	0.92	14.7	89	2610	0.08	A02 B00 C00	1.6